

Марегруут SV Т

Безусадочная сверхбыстроотвердеющая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибрку, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.
Максимальный размер заполнителя 2,5 мм.
Толщина нанесения от 10 до 50 мм.



ОПИСАНИЕ

Mapegrout SV T — готовый к применению материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочных цементов, фракционированного песка и специальных добавок, содержащий полимерную фибрку.

При смешивании с водой образует не расслаивающуюся бетонную смесь, обладающую тиксотропными свойствами, что позволяет её использовать на вертикальных и потолочных поверхностях без опалубки.

В затвердевшем состоянии **Mapegrout SV T** представляет собой высокопрочный бетон, устойчивый к истиранию, обладающий высокой адгезией к стали и бетону, имеющий высокие показатели по морозостойкости и водонепроницаемости.

Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм. Толщина нанесения в один слой от 10 до 50 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- быстрый ремонт аэродромных и дорожных покрытий, где требуется открыть движение транспорта через 2-4 часа после укладки смеси;
- быстрый ремонт промышленных бетонных полов, бетонных полов в аэропортах, в торговых центрах и складских помещениях;
- ремонт вертикальных и потолочных поверхностей без устройства опалубки;
- ремонт бетонных поверхностей туннелей, каналов, разрушенных в результате коррозии арматуры;
- ремонт защитного слоя железобетонных конструкций (углов колонн, балок, кромок балконов, перемычек), разрушенных в результате коррозии арматуры;
- монтаж всех видов люков на колодцах наружных коммуникаций;
- монтаж бетонных столбов, дорожных знаков и ограждений;
- установка бордюрных камней и защитных барьера.

РАСХОД

20 кг/м² сухой смеси на см толщины слоя

УПАКОВКА

Сухая смесь **Mapegrout SV T** упакована в специальные влагостойкие мешки весом по 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

При условии хранения материала в неповрежденной упаковке производителя в сухом закрытом помещении, гарантийный срок годности **Mapegrout SV T** составляет 12 месяцев со дня его изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Дефектный участок следует оконтурить инструментом с алмазным диском перпендикулярно поверхности, на глубину как минимум 10мм. Стены должны быть вертикальными. Выбрать разрушенный бетон на глубину не менее 10 мм, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет. Основание должно быть ровным и шероховатым. Для хорошего сцепления на бетонной поверхности необходимо создать шероховатость, с углублениями до 5 мм.

Основание должно быть очищено от краски, жира, масел, цементного молочка. Для идеальной очистки поверхности от грязи и пыли рекомендуется использовать сжатый воздух компрессора и воду под давлением от водоструйной установки.

Очистку арматуры от ржавчины произвести с помощью металлической щетки вручную или механизированным способом с помощью пескоструйной установки, в зависимости от объема обрабатываемой поверхности. При полном оголении арматуры, зазор между поверхностью и арматурой должен составлять не менее 20 мм. Перед заливкой смеси арматура должна быть обработана анткоррозийным составом **Mapefer 1K**, толщиной 2 мм.

Подготовленную поверхность бетона тщательно увлажнить (избыток воды удалить губкой

или сжатым воздухом). Основание должно быть влажным, но не мокрым.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Для правильного приготовления бетонной смеси следует:

- непосредственно перед смешиванием открыть необходимое количество мешков;
- залить в смеситель минимальное количество воды (Таблица 1), из расчета 3,1 литра воды на один мешок — 25 кг сухой смеси **Mapegrout SV T**;
- включить смеситель и непрерывно засыпать **Mapegrout SV T**;
- перемешать в течение 1-2 минут, пока не исчезнут комки, и смесь не станет однородной;
- остановить смеситель на 1 минуту, очистить стены смесителя от налипших остатков сухой смеси;
- при необходимости, добавить воды (в пределах количества, указанного в таблице 1), включить смеситель и снова перемешать в течение 2-3 минут, до получения однородной консистенции.

Для замешивания небольшого количества смеси разрешается использовать низкооборотную дрель с лопастной насадкой. В этом случае перемешивание производится в течение 5-6 минут до получения смеси однородной консистенции, после чего выдерживается пауза в течение 1 минуты и вновь производится перемешивание в течение 2-3 минут. Перемешивание вручную не допускается.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- не добавляйте цемент или другие добавки в **Mapegrout SV T**;
- не используйте **Mapegrout SV T**, если упаковка повреждена;
- не добавляйте воду, если смесь начала схватываться;
- не наносите **Mapegrout SV T** на асфальт или поверхности, обработанные битумом;



- не наносите **Mapegrout SV T** на гладкие поверхности, обеспечьте шероховатость не менее 5 мм;
- при необходимости применения **Mapegrout SV T** при температуре окружающего воздуха, выходящей за рамки рекомендуемой, обратитесь за консультацией в отдел технической поддержки;
- так как **Mapegrout SV T** относится к сверхбыстроотвердеющим материалам, то необходимо готовить такое количество смеси, которое может быть использовано в течение 15 минут после приготовления.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Приготовленную бетонную смесь наносят на подготовленную поверхность ремонтного участка без вибровибрации, равномерно распределяя её по всей площади с помощью ручного инструмента (шпателя, мастерка, гладилки). Обработку поверхности теркой можно начинать, после того как бетон схватился (когда при нажатии на поверхность ремонтного участка пальцы в бетоне не утопают, а оставляют легкий след). Температура основания при нанесении материала должна быть не менее +5°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

По окончанию работ весь использованный инструмент и оборудование очистить водой. После отвердения материал удаляется только механическим способом.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

По окончании работ, за отремонтированной поверхностью в течение 24 часов должен быть организован влажностный уход, обеспечивающий нормальные условия твердения бетонной смеси. В жаркую и ветреную погоду, во избежание слишком быстрого испарения воды и образования поверхностных трещин, в следствии пластической усадки, рекомендует-

ся через 2-4 часа после укладки раствора увлажнить отремонтированный участок, методом распыления воды, затем через равные промежутки времени повторять эту процедуру, в течение 48 часов.

В качестве альтернативы можно применять пленкообразующие составы для бетонов, **Marecure E** на водной основе или **Marecure S** на основе растворителя, или грунтовки **Elastocolor Primer** на основе растворителя для впитывающих оснований. При этом необходимо учесть, что **Marecure E** и **Marecure S** могут затруднить приклеивание последующего выравнивающего слоя или краски их требуется удалить, путем пескоструйной обработки, в то время как **Elastocolor Primer** удаления не требует.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Mapegrout SV T содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболо-

ек. Следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения, пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Материал Mapegrout SV T относится к быстротвердеющим составам и обладает следующими техническими характеристиками:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Класс по EN1504-3	R4
Консистенция смеси	Пластично-тиксотропная
Цвет:	Чёрный или серый
Соотношение смешивания:	3,1–3,4 литра воды на мешок (25 кг) смеси, или 12,4–13,6 частей воды на 100 частей смеси
Характеристики бетона приготовленного при 13,5% воды	Температура окружающего воздуха +5°C +10°C +20°
Прочность на сжатие, в МПа (Н/мм ²), не менее:	
- через 2 часа:	2 10 17
- через 4 часа:	10 15 20
- через 24 часа:	20 22 25
- через 28 суток:	45 45 45
Прочность на растяжение при изгибе, в МПа (Н/мм ²), не менее:	
- через 2 часа:	1 2 2
- через 4 часа:	2,5 3,0 3,5
- через 24 часа:	4,5 4,5 5
- через 28 суток:	6 6 6
Жизнеспособность смеси, в мин:	30 15 10
Прочность сцепления с бетоном, в МПа (Н/мм ²), не менее:	
- через 28 суток	>2
Модуль упругости на сжатие, в ГПа по EN 13412:	
- через 28 суток	25
Адгезия к бетону после 50 циклов замораживания-оттаивания в солях, в МПа (Н/мм ²) в соответствии с EN 1542 по EN 13687-1	>2
Капиллярная абсорбция (кг/м ² ч ^{0,5}) по EN13057	< 0,5
pH раствора:	> 12
Содержание ионов хлора по EN 1015-17, в %	< 0,05
Рекомендованная температура применения	от +5°C до +35°C
Пожаростойкость, Еврокласс	A1

